



Coroflex® Sensor

Ende der 1990er Jahre wurden die ersten halogenfreien und flammwidrigen Sensor- und Steuerleitungen in PUR-Qualität eingeführt. Die Anforderungen kamen zum größten Teil aus dem Bereich der Automobilproduktion und ihrer Zulieferanten im Maschinen- und Anlagenbau. Über die Jahre haben sich diese PUR-Leitungen im Markt als Standard etabliert.

Die Neuentwicklung Coroflex® Sensor aus dem Hause Coroplast erfüllt darüber hinaus Anforderungen, für die der Markt bislang nur ansatzweise Lösungen bot.



Talkumfrei



Manuell abmantelbar bis 150 cm in einem Arbeitsschritt



Schweißfunkenbeständig



Druckwasserstrahlgeeignet (IPX9K)



UL/CSA 20549 oder UL/CSA 20233

Aderzahl und mm ² je Leiter	Außendurchmesser in mm (nominal)	Aderfarben	Kupferzahl
3 × 0,14	3,5	Braun, blau, schwarz	4,1
4 × 0,14	3,8	Braun, weiß, blau, schwarz	5,4
3 × 0,25	4,3	Braun, blau, schwarz	7,2
4 × 0,25	4,4	Braun, weiß, blau, schwarz	9,6
6 × 0,25	5,0	Braun, weiß, blau, schwarz, grau, rosa	14,4
8 × 0,25	6,0	Nach Kundenvorgabe	19,2
10 × 0,25	6,3	Nach Kundenvorgabe	24,0
12 × 0,25	6,9	Nach Kundenvorgabe	28,8
3 × 0,34	4,3	Braun, blau, schwarz	9,8
4 × 0,34	4,7	Braun, weiß, blau, schwarz	13,1
5 × 0,34	5,2	Braun, weiß, blau, schwarz, grau	16,3
5 × 0,34	5,2	Braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb	16,3
2 × 0,50	4,5	Braun, blau	9,6
3 × 0,50	4,7	Braun, blau, schwarz	14,4
4 × 0,50	5,1	Braun, weiß, blau, schwarz	19,2
5 × 0,50	5,6	Braun, weiß, blau, schwarz, grün/gelb	24,0
2 × 0,75	5,5	Braun, blau	14,4
3 × 0,75	5,9	Sw-1, sw-2, grün/gelb	21,6
4 × 0,75	6,5	Sw-1, sw-2, sw-3, grün/gelb	28,8
5 × 0,75	7,0	Sw-1, sw-2, sw-3, sw-4, grün/gelb	36,0

Andere Querschnitte, Aderzahlen, Mantelfarben und Aderfarben auf Anfrage.

Coroflex® Sensor 1200

Die talkumfreie Leitung mit AWM UL/CSA 20233 (external use)



Anwendungen, Eigenschaften und Vorteile

- › Anschlussleitung für Komponenten aus der Automatisierungstechnik; für außenliegende Verdrahtungen von elektronischen Geräten
- › Konfektion und Kontakttechnologie, mit Fokus auf talkumfreier und gleitmittelfreier Verarbeitung
- › Geeignet für Anwendungen in der Montage und Zuführtechnik, im Karosseriebau und in der zerspanenden Industrie
- › Robuste Leitung für den flexiblen und dynamischen Einsatz in Schleppketten

Produkteigenschaften

- › Halogenfreie und flammwidrige PUR-Leitung mit UL Style 20233 (external use)
- › Talkum- und gleitmittelfrei
- › Druckwasserstrahlgeeignet (IPX9K)
- › Gute chemische Beständigkeit gegen Öle und Kühl- und Schmierstoffe
- › Beständig gegen Seewasser in Anlehnung an UL 1309
- › Hydrolyse- und mikrobebeständig
- › Flammwidrig nach DIN EN/IEC 60332-1-2/UL VW-1/CSA FT1
- › Halogenfrei nach DIN VDE 0472, Teil 815/IEC 60754-1
- › Schleppkette
 - Anzahl Biegezyklen ≥ 5 Mio.
 - Fahrweg ≥ 5 m
 - Fahrgeschwindigkeit $\geq 3,3$ m/sec
 - Beschleunigung 5 m/sec²
- › Torsion
 - Torsionslast $\pm 360^\circ$ / m
 - Torsionszyklen ≥ 1 Mio.
 - Torsionsgeschwindigkeit 30 Zyklen/min
- › LABS-frei
- › RoHS- und REACH-konform



Technische Daten / Aufbau	
Leiteraufbau feinstdrähtig	DIN EN 60228, Klasse 6, blank
Aderisolation	Modifiziertes PP
Ader	AWM UL Style 10493
Adern	Lagen versellt
Außenmantel	TPU halogenfrei, flammwidrig, adhäsionsarm
Mantelfarbe	Schwarz
Mantel	AWM UL Style 20233 (external use)
Mindestbiegeradius	Bewegt $10 \times D$ /fest verlegt $5 \times D$
Nennspannung	≤ 300 V
Prüfspannung	2 kV
Temperaturbereich	Fest verlegt -50°C bis $+80^\circ\text{C}$ Flexibel verlegt -25°C bis $+80^\circ\text{C}$

Aderzahlen, Außendurchmesser, Aderfarben und Kupferzahl entnehmen Sie der Tabelle auf Seite 7.